

UHU[®]

UNIVERZALNO LJEPILO U GELU EXTRA

**POTPUNO PROZIRNO LJEPILO NA BAZI SINTETIČKE SMOLE U GELU ZA LIJEPLJENJE
BEZ KAPANJA**

OPIS PROIZVODA

UHU univerzalno ljepilo extra, jedinstveno ljepilo na bazi sintetičke smole u gelu za brzo i potpuno prozirno lijepljenje. Formula u gelu sprječava kapanje, omogućuje čisto lijepljenje i idealna je za uporabu na okomitim površinama. Ne gužva papir.

PODRUČJA UPORABE

Univerzalno – lijepi drvo, porculan, Plexiglas[®], metal, staklo, keramiku, kožu, filc, pluto, tkanine, karton, papir i još mnogo toga.

Nije prikladno za Styrofoam[®], polietilen (PE) i polipropilen (PP).

KARAKTERISTIKE

- formula u gelu
- bez kapanja i čisto
- potpuno prozirno
- brzo se suši
- idealno za okomite površine
- ne gužva papir

PRIPREMA

Radni uvjeti: Ne upotrebljavajte na temperaturama ispod +5 °C.

Zahtjevi za površinu: Materijali koje lijepite moraju biti čisti, suhi, bez prašine i masnoća.

Predobrada površine: Kada lijepite plastiku ili metal, bolje rezultate možete postići ako dijelove koje lijepite najprije malo ohrapavite.

PRIMJENA

Upute za uporabu:

Temeljito očistite površine koje ćete lijepiti (trebaju biti suhe, bez prašine i masnoća). Tanko nanesite ljepilo na jednu od površina koje lijepite, spojite dijelove i pritisnite. To je sve! U slučaju neupijajućih materijala (npr. keramika, papiri s premazom) nanesite ljepilo na obje površine koje lijepite, ostavite da se osuši, ponovno nanesite ljepilo i spojite dijelove.

Mrlje/ostaci: Odmah uklonite mokre mrlje od ljepila. Osušeni ostaci ljepila i mrlje od ljepila na odjeći mogu se ukloniti acetonom.

Napomene: Sadrži hlapljiva, vrlo zapaljiva otapala. Stoga je potrebno tijekom skladištenja ili rada s ljepilom poduzeti odgovarajuće mjere opreza.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza:	Polivinil acetata
Otpornost na kemikalije:	Water, oil, grease, solvents, diluted acids and alkalis
Boja:	Potpuno prozirna
Boja nakon stvrdnjavanja/sušenja:	Prozirno
Konzistencija:	Gel (tikotropni)
Gustoća pribl.:	0,95 g/cm ³
Vrijeme sušenja/stvrdnjavanja ribl.*:	60-120 sekundi
Elastičnost:	Ograničeno
Kapacitet ispunjavanja:	Dobro
Konačna snaga sveze nakon:	24 sata
Temperaturo zapaljenje:	K1 (<21 °C)
Minimalna temperatura primjene:	10 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	70 °C
Otpornost na vlagu:	Dobro
Otapalo:	Smjesa estera i alkohola
Otpornost na vodu:	Dobro
Topiv u vodi:	Ne

* Vrijeme sušenja može varirati ovisno o površini, nanesej količini proizvoda, razini vlage i temperaturi okoline.

FIZIOLOŠKA SVOJSTVA

Osušeno ljepilo je inertno, potpuno neutralno i fiziološki indiferentno.

VELIČINE PAKIRANJA

tuba: 31g/ml plastična tuba: 18g

ROK TRAJANJA

Čuvajte na suhom i hladnom mjestu na kojemu ne dolazi do smrzavanja.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.